



# FARGERIKE

# Baron Brilliant

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2024-06-17

Page 1/2

## Produkt beskrivelse

Selvrensende og lettstrøket vanntynnet polyuretanalkyd/akryl eksteriørmaling som gir et ekstremt slitesterkt resultat med maksimal glans- og fargestabilitet. Spesielt utviklet for nordisk klima med en ny unik hybridkombinasjon av polyuretanalkyd og akryl. Overflaten får suveren fleksibilitet, minimalt vannopptak og høyeste smussavvisning. Inneholder biocider som beskytter spesielt mot angrep av sopp og alger, selv på skyggesiden. Påføres på nytt tre eller tidligere malte flater, uansett om det er malt med akryl eller oljemaling.

## TECHNICAL DATA:

Bruks område	Ute
Bindemiddel	Polyuretan/akryl
Densitet	1,24 kg/l
Glans	45
Vaskbarhet	Class 1 (EN 13300)
Tynning/rengjøring	Vann
Matrialforbruk	6-10 m <sup>2</sup> /L
Påføringstemperatur	Minimum +5°C
Malingsverktøy	Rulle, pensel eller sprøyte
Støvtørr	1-2 t
Overmalbar (23°C, 50%RH)	2-4 t
Tørrstoff	36%
VOC-kategori A/a	Produktet inneholder maksimalt 130g VOC/L
Omrøring	2-3 minutter



# FARGERIKE

# Baron Brilliant

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2024-06-17

Page 2/2

## Forbehandling

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Umalt treverk børstes for løse trefbre og grunnes med Baron Tregrunning. Tidligere malte flater bør vaskes med Kraftvask eller Husvask. For ekstra beskyttelse påføres Sopp- og Algefjerner etter vask av flatene. Sjekk vedheft på tidligere malte flater.

## Bruk

Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C.

Unngå påføring i direkte sollys eller på soloppvarmet vegg. Vær oppmerksom på at matte skjolder kan oppstå ved påføring/ tørk under høy luftfuktighet. Rør om i spannet før og under arbeid. For best resultat påføres produktet med pensel av god kvalitet beregnet for vanntynnede produkter.

Påfør 2-3 toppstrøk Baron Brilliant i treverkets lengderetning for penest resultat. Husk å mette endeveden godt, gjerne med et ekstra strøk.

## Etter bruk

VIKTIG: Lukk spannet/boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra malerverktøy før rengjøring i vann og penselrens.

Flytende maling, penselrens og vaskevann med malingsrester, må ikke tømmes i avløp, men leveres til godkjente mottak for farlig avfall. Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftpistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk.

Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig verneutstyr. Unngå høytrykksvask etter påføring. Oppbevares utilgjengelig for barn,