



FARGERIKE

BARON MURMALING

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2024-06-17

Page 1/2

PRODUKTBESKRIVELSE

Baron Murmaling er en matt vanntynnet, svært diffusjonsåpen styrenakrylat maling for mineralske underlag, for eksempel pussede fasader, grunnmurer og sokler utendørs. Murmalingen egner seg også til vegger og tak innendørs, f.eks kjellerrom. Murmaling dekker godt, noe som sparer antall malingslag, og er veldig diffusjonsåpen. Diffusjonsåpenheten, gjør malingen ikke bare slipper fukt, men også salter igjennom, som bidrar til minimal avflassing

Ved nyproduserte mineraloverflater, og med prefabrikkerte overflater, gjør diffusjonsåpenheten at den naturlige kalkutfellingen (karbonatiseringen) kan trekke gjennom malingsfilmen og noen ganger fremstå som kalkflekker på overflaten. Et fenomen som forsvinner etter et par sesonger.

TECHNICAL DATA:

Anvendingsområde	Ute og inne
Type	Styrenakrylat
Tørrstoff	42%
Densitet	1,61 kg/l
Glans	2 (full matte)
Vaskbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengjøring/Tynning	Vann
Forbruk	4–6 m ² /L
Verktøy	Børste, rull eller sprøyte
Støvtorr	2t
Overmalbar (23°C, 50%RH)	4t
Regnsikker	1t
Brandfarlighet	Ikke brannfarlig
VOC-kategori A/a	Produktet inneholder maksimalt 40g VOC/L
Ångdiffusion (V)	230 g/(m ² ·d) - Klass V1, hög
Vattenpermeabilitet	0.12 kg/(m ² ·h0.5) - Klass W2, medium





FARGERIKE

BARON MURMALING

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2024-06-17

Page 2/2

Instruksjoner for bruk

Forbehandling:

Rør godt i malingen fra bunnen før du begynner å male. Underlaget skal være rent, tørt og fast, fritt for slagg, saltavleiringer og ol.

Børst eller skrap bort løs, gammel puss og kalk. Sjekk ved å banke på overflaten at forrige behandling er godt forankret til underlaget.

Vask tidligere malte overflater med egnet vaskemiddel f.eks husvask og skyll med vann.

Nye mineralske underlag, som puss og betongoverflater, grunnes alltid med Murgrunning.

Husk å beskytte de omkringliggende overflatene ordentlig før du begynner å male.

Start alltid med å lese etiketten på malingsspannet.

Bruk:

Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C. Mal 1–2 ganger med rull, pensel eller – etter lett tynning – med sprøyte. Ikke mal flere lag enn nødvendig for å få full dekk, da dette vil påvirke diffusjonsåpenheten til malingen negativt. Høyt tørrstoffinnhold gir malingen god dekning.

Etter bruk:

VIKTIG: Lukk spannet/boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra malerverktøy før rengjøring i vann og penselrens.

Flytende maling, penselrens og vaskevann med malingsrester, må ikke tømmes i avløp, men leveres til godkjente mottak for farlig avfall.

Oppbevares utilgjengelig for barn