

## BARON Dør og Vindu

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2018-10-03 Side 1/3

Baron Dør og Vindu er en vanntynnet akrylmaling for utvendige dører og vinduer. Med produktets helt spesielle egenskap vil malingen være glans og fargestabil over flere år. Baron Dør og Vindu er en høyteknologisk akrylmaling som tørker så raskt at dører og vinduer kan males ferdig på én dag, produktet er lett å påføre. Baron Dør og Vindu er en halvblank maling, den tar opp minimalt med skitt og er svært lett å vaske.

### **Bruksområde:**

Toppstørksmaling for utvendige **nye og gamle vinduer**.

### **Forbehandling:**

Flatene må være rengjort og tørre og frie for løse trepartikler. Umalte flater børstes for løse trefibre før det grunnes med Baron Tregrunning. Tidligere malte flater vaskes med Baron Kraftvask eller Baron Husvask. For ekstra beskyttelse påføres Baron Sopp – og Algedreper etter vask av flatene. Sjekk vedheft på tidligere malte flater.

### **Bruk:**

Temperaturen under påføring og tørk må være over + 5 °C. **Unngå påføring i direkte sollys eller soloppvarmet vegg. Vær oppmerksom på, at ved raskt temperaturfall eller høy luftfuktighet kan det oppstå matte skjolder på flatene. For best resultat påføres produktet med pensel beregnet for vanntynnede malinger. Påfør to fyldige strøk Baron Dør og Vindu i treets lengderetning for penest resultat. Husk å mette endeveden godt etter at den er grunnet, gjerne med et ekstra strøk. Rør om før og under bruk.**

Produsert for Fargerike av:  
Akzo Nobel Coatings AS.  
Fløysbonnveien 6, Sofiemyr.  
1411 Kolbotn

## TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Utendørs
Bindemiddel:	Akryl
Glans:	Halvblank 35
Vaskbarhet:	Vaskbart med mekanisk vask etter 3 – 4 ukers herdetid
Brekking:	Multicolour
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	0,08 – 0,012`` (åpning) Fine finish
Rengjøring av verktøy:	Vann
Materialforbruk:	6 -8 m <sup>2</sup> /liter ved nymaling, 8 -10 m <sup>2</sup> /liter ved ommaling
Luft/Temperatur ved påføring:	Min +5 °C Max +25 °C
Anbefalt verktøy:	Rull, pensel eller sprøyte
Støvtørr:	Ca. 1 time
Overmalbar:	Ca. 4 timer
Gjennomherdet:	3 – 4 uker
Lagringstid:	
Oppbevaring:	Frostfritt
Farge:	Base A, B og C
Brannfarlighet:	Ikke anvendelig
VOC-kategori:	(kat. A/e): 130 g/l. Inneholder max 20 g/l.
Merkeordning:	
Densitet:	1, 18

Produsert for Fargerike av:  
 Akzo Nobel Coatings AS.  
 Fløysbonnveien 6, Sofiemyr.  
 1411 Kolbotn

## Bruksanvisning

### Maling:

Produktet benyttes til maling av utvendige dører og vinduer i system med **Baron Tregrunning**

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Underlaget skal være rent, tørt (max 16 % fukt) og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyll med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt sopphindrende middel. Benytt en tett og god pensel og jobb fargen godt inn i treverket.

Påfør heller flere tynne sjikt med noen dagers mellomrom enn få tykke. Unngå å male hvis det er direkte sollys eller veldig varmt. Dette kan føre til at malingen blærer.

### Etter maling

Vask verktøyet i vann

Sett lokket nøye på

**Avfallshåndtering:** Miljøriktig avfallshåndtering av malingrester krever spesielle hensyn. Malingrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Vask og vedlikehold

**Det kan forventes lengre levetid på trebeskyttelse, farge og glans ved vedlikeholdsvask en gang pr. år.**

**Vask etter produktets anvisning**

Produsert for Fargerike av:

Akzo Nobel Coatings AS.

Fløysbonnveien 6, Sofiemyr.

1411 Kolbotn